

MANUEL D'UTILISATION ET DOCUMENTATION DE CONFORMITÉ POUR LES SYSTEME DE CHAUFFAGE DE LA TERRE SUR LES PARQUETS D'AGT (AC3 et AC4)

Application:

Sous réserve des conditions suivantes: AGT Parquet est approprié d'être utilisé dans des structures chauffées du sol.

- Le sol doit être sec, propre, exempt de poussière et exempt de saleté
- . Le parquet peut être posé sur des systèmes chauffés à l'eau en bas. Étant donné que le parquet stratifié et elle a un coefficient de chaleur élevé, il n'empêche pas le transfert de chaleur. Il distribue uniformément la chaleur uniformément à la surface. En raison de ces propriétés, Lamine parquet est un matériau approprié qui réduit considérablement les coûts de chauffage par rapport aux autres matériaux de revêtement de sol.
- Si la surface à appliquer est un système de chauffage par plancher électrique, le système de chauffage au sol n'est pas adapté pour le revêtement de sol stratifié même s'il se trouve dans une dalle ou une couche de béton.
- Élimination de la chape de plancher: au sol; Le stratifié doit être posé conformément aux normes pour être adapté à l'application du parquet (la fluctuation sur la surface devrait être max.4 mm en 1 mètre)
- Préchauffage: un préchauffage est nécessaire pour amener le substrat du sol au bon niveau avant de commencer le processus d'installation
- . Planchers de béton: Le préchauffage doit être effectué après un départ de 3 semaines selon les conditions de saison dans les structures nouvellement complétées.
- Processus de préchauffage; Le chauffage est effectué à 25 ° C pendant 12 heures le jour 1, le chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage se fait à 2 ° C pendant 12 heures à 35 ° C et le chauffage de nuit est terminé. Le 3ème jour, le chauffage est effectué pendant 12 heures à 45 ° C, le chauffage de nuit est terminé. Le chauffage se fait à 55 ° C pendant 4 jours, le chauffage se poursuit sans interruption à 55 ° C jusqu'au 16ème

Merkez | Head Office
Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Caddesi 07190
Döşemealtı, Antalya, Turkey
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt@agt.com.tr

İstanbul Ofis | Istanbul Office
Kısıklı Mah. Alemdağ Caddesi
No: 36 34692 Camlica,
İstanbul, Turkey
Tel: +90 216 344 82 48
Fax: +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr

agt.com.tr
f t i s / agthinkwithus

444 8 248

jour. Le chauffage s'effectue à 16 ° C pendant 12 heures à 45 ° C, le chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage se fait à 17 ° C pendant 12 heures à 35 ° C et le chauffage de nuit est interrompu. Le chauffage s'effectue à 18 ° C pendant 12 heures à 25 ° C et le système est autorisé à se reposer. Humidité devrait être de 18% au maximum.

- **Planchers d'anhydride:** Pour les batiments terminés pendant 1 semaine selon les conditions saisonnières dans les nouveaux bâtiments finis, il devrait être réchauffé.
- Processus de préchauffage; Comme étant les sols en béton.
- . Test de la Fondation des sols: 24 heures avant la fin du processus de chauffage, un film de polyéthylène de 50x50 cm est collé sur les bords et adhère au sol. Après 24 heures, il n'y a pas de condensation dans la filme et le sol est prêt à être installé si la couleur du sol n'est pas différente.
- **Revetement du papier Craft au sol:** Les systèmes de chauffage sous la chaleur entraînent une perte de chaleur du matelas en polyéthylène. Pour éliminer cette situation négative, le papier craft à double couche plat ou ondulé de 125gr / m2 doit être posé au lieu du matelas en polyéthylène.
- Laissez un espace de 15 mm entre le parquet et le mur, et les plinthes ne doivent pas tomber dans le parquet. C'est-à-dire que les planchers devraient être posés sur les planchers
- Le revêtement de sol se fait comme un plancher normal
- Le plancher stratifié dans les systèmes de chauffage par le sol convient jusqu'à 27 ° C. La température de surface ne doit pas dépasser 25 ° C

.Nous vous remercions d'avoir choisi AGT Parke avec nos souhaits de vos bons utilisations

Merkez | Head Office
Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Cadde 07190
Döşemealtı, Antalya, Turkey
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt@agt.com.tr

İstanbul Ofis | İstanbul Office
Kısıklı Mah. Alemdağ Caddesi
No: 36 34692 Çamlıca,
İstanbul, Turkey
Tel: +90 216 344 82 48
Fax: +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr

agt.com.tr

 / agthinkwithus

444 8 248